



DIAMANTE

*non solo
eleganza...*



Note Tecniche - Technical data

| DESCRIZIONE DESCRIPTION | NORMA REFERENCE LAW | VALORI VALUE |
|--|---------------------------|--------------------------|
| DESTINAZIONE D'USO - LEVEL OF USE | | |
| Domestico <i>Household</i> | UNI EN ISO 10874 | Classe 23 |
| Commerciale <i>Commercial</i> | UNI EN ISO 10874 | Classe 33 |
| Industriale <i>Industrial</i> | UNI EN ISO 10874 | Classe 42 |
| CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL PROPERTIES | | |
| Dimensioni serie 1600 <i>Dimensions 1600 series</i> | UNI EN ISO 24342 | mm 935 x 150 |
| Dimensioni serie 1500 - 1720 <i>Dimensions 1500 - 1720 series</i> | | mm 900 x 300 |
| Spessore <i>Thickness</i> | UNI EN ISO 24346 | mm 5,0 |
| Spessore strato d'usura <i>Wear layer thickness</i> | UNI EN ISO 24340 | mm 0,55 |
| Peso <i>Weight</i> | UNI EN ISO 23997 | Kg/mq 9,5 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS | | |
| Reazione al fuoco <i>Fire Resistance</i> | UNI EN 13501-1 | Classe Bfl-s1 |
| Emissione di formaldeide <i>Formaldehyde Emission</i> | UNI EN 717-1 | Classe E1 |
| Coefficiente antiscivolo <i>Coefficient of friction</i> | DIN 51130 UNI EN 13893 | Classe R 10 Classe DS |
| Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i> | UNI EN ISO 23999 | 0,10% |
| Riduzione acustica all'impatto <i>Impact sound reduction</i> | UNI EN ISO 10140-3 | dB 5 |
| Resistenza alla sedia a rotelle <i>Effect of wheelchair</i> | UNI EN 425 | Ruota tipo W - pass |
| TVOC <i>Total volatile organic compounds</i> | | A+ |

Trattandosi di pavimento a posa flottante, sono previsti giunti di dilatazione ogni 8/9 m e spazi perimetrali di 8/10 mm ca.

Floating floor - expansion joints must be inserted every 8/9 m, leaving a perimeter spaces of 8/10 mm ca.

ATTENZIONE: Se esposto a sbalzi di temperatura troppo elevati e repentini (caldo - freddo), essendo il PVC un prodotto termoplastico, può subire dilatazioni o ritiri.

CAUTION: it is a thermoplastic PVC product. If exposed to high and sudden temperature changes (hot - cold), expansion or shrinkage phenomenons may occur.

Si consiglia la stesura sul sottofondo di un telo di polietilene da 0,2 mm.

We recommend the application of a 0,2 mm polyethylene substrate sheet.

NOTE INFORMATIVE

Resistente all'acqua
 Isolante - Fonoassorbente
 Materiale vergine - Riciclabile
 Antibatterico

INFORMATION

Waterproof
 Insulating - Sound absorbing
 Virgin and recyclable material
 Antibacterial

